

種類	記号	最小皮膜厚 μm	参考	
			ISO対応記号	使用方法
アルミニウム 80	AS 80	80	Al 80	封孔処理して塗装用下地として使用する。
アルミニウム 120	AS120	120	Al 120	溶射のまま使用する。溶射後封孔処理した状態で使用するか、又は塗装用下地として使用する。
アルミニウム 160	AS160	160	Al 160	
アルミニウム 200	AS200	200	Al 200	
アルミニウム 300	AS300	300	Al 300	
アルミニウム 400	AS400	400	—	